



Swissline

Miniaturaußenbearbeitung,
zweischneidig

miniature external machining,
two-cutting edges

Technische Hinweise

Schnittdaten

Technical instructions,
cutting data



	Werkstoff	Festigkeit	Werkstoff-Nr	Werkstoffbezeichnung	Werkstoff-Nr	
P	Allgemeiner Baustahl	< 800 N/mm2	1.0037	St37-2	1.0570	
	Automatenstahl	< 800 N/mm2	1.0718	95MnPb28	1.0727	
	Einsatzstahl unlegiert	< 800 N/mm2	1.0401	C15	1.0481	
	Einsatzstahl legiert	< 1000 N/mm2	1.7331	16MnCr5 (EC80)	1.7015	
	Vergütungsstahl unlegiert	< 850 N/mm2	1.0503	C45	1.1191	
	Vergütungsstahl unlegiert	< 1000 N/mm2	1.0601	C60	1.1221	
	Vergütungsstahl legiert	< 800 N/mm2	1.5131	50MnS14	1.7030	
	Vergütungsstahl legiert	< 1300 N/mm2	1.5755	31NiCr14	1.7033	
	Stahlguss	< 850 N/mm2	0.9650	G-X260Cr27	1.6750	
	Nitrierstahl	< 1000 N/mm2	1.8504	34CrAl6	1.8507	
	Nitrierstahl	< 1200 N/mm2	1.8515	31CrMo12	1.8523	
	Wälzlagerstahl	< 1200 N/mm2	1.3505	100Cr6 (W3)	1.3543	
	Federstahl	< 1200 N/mm2	1.5026	55Si7	1.7176	
	Schnellarbeitsstahl	< 1300 N/mm2	1.3344	S 6-5-3	1.3255	
	Werkzeugstahl für Kaltarbeit	< 1300 N/mm2	1.2312	40CrMnMoS8 6	1.2379	
Werkzeugstahl für Warmbeit	< 1300 N/mm2	1.2343	X38CrMoV 5 1	1.2767		
M	Stahl und Stahlguss rostfrei geschwefelt	< 850 N/mm2	1.4305	X8CrNiS18 9	1.4105	
	Nichtrostender Stahl, ferritisch	< 750 N/mm2	1.4510	X3CrTi17	1.4528	
	Nichtrostender Stahl, martensitisch	< 900 N/mm2	1.4034	X4Cr13	1.4116	
	Nichtrost. Stahl, ferritisch/martensit.	< 1100 N/mm2	1.4313	X3CrNi13-4	1.4028	
	Nichtrost. Stahl, austenitisch/ferritisch	< 850 N/mm2	1.4460	X8CrNiMo27 5	1.4821	
	Nichtrostender Stahl, austenitisch	< 750 N/mm2	1.4301	X5CrNi18-10	1.4571	
	Hitzebeständig	< 1100 N/mm2	1.4747	X80CrNiSi20	1.4876	
	Grauguss mit Lamellengraphit	100-350N/mm2	0.6010	GG10	0.6025	
	Grauguss mit Lamellengraphit	300-1000N/mm2	0.6030	GG30	0.6045	
	Kugelgraphitguss	300-500N/mm2	0.7040	GGG40	0.7050	
K	Kugelgraphitguss	550-800N/mm2	0.7060	GGG60	0.7080	
	Temperguss weis	350-450N/mm2	0.8035	GTW35	0.8045	
	Temperguss weis	500-650N/mm2	0.8055	GTW55	0.8065	
	Temperguss schwarz	350-450N/mm2	0.8135	GTS35	0.8145	
	Temperguss schwarz	500-700N/mm2	0.8155	GTS55	0.8170	
	Aluminium (unlegiert, niedrig legiert)	< 350 N/mm2	3.0255	Al99,5	3.3308	
	Aluminiumlegierungen < 0,5% Si	< 500 N/mm2	3.0515	AlMn1	3.1355	
	Aluminiumlegierungen 0,5-10% Si	< 400 N/mm2	3.2152	GD-AlSi6Cu4	3.2373	
	Aluminiumlegierungen 10-15% Si	< 400 N/mm2	3.2381	G-AlSi10Mg	3.5562	
	Aluminiumlegierungen > 15% Si	< 400 N/mm2		G-AlSi17Cu4		
N	Kupfer (unlegiert, niedrig legiert)	< 350 N/mm2	2.0060	E-Cu57	2.0090	
	Kupfer-Knetlegierungen	< 700 N/mm2	2.0240	CuZn15	2.0265	
	Kupfer-Sonderlegierungen	< 200 HB	2.0916	CuAl5	2.1525	
	Kupfer-Sonderlegierungen	< 300HB	2.0978	CuAl11Ni6Fe5		
	Kupfer-Sonderlegierungen	> 300 HB	2.1247	CuBe2F125		
	Messing kurzspanend, Bronze, Rotguss	< 600 N/mm2	2.0360	CuZn40 (Ms60)	2.0380	
	Messing langspanend	< 600 N/mm2	2.0335	CuZn36 (Ms63)	2.1293	
	Thermoplaste			Delrin, Hostalen		
	Duroplaste			Ferrozell, Bakelit		
	Faserverstärkte Kunststoffe			GFK (Glasfaserverstärkt)		
	Magnesium und Magnesiumlegierungen	< 850 N/mm2	3.5200	M2, MgMn2	3.5612	
	Graphit			C8000, R8500X		
	Wolfram und Wolframlegierungen			W-NiFe (Densimet W)		
	Molybdän und Molybdänlegierungen			Mo, Mo-50Re		
	S	Reinnickel		1.3911	RNi24	1.3927
Nickellegierungen			1.3912	Ni36 (Invar)	1.3924	
Nickellegierungen		< 850 N/mm2	2.4360	S-NiCu 30 Fe		
Nickel-Chromlegierungen			2.4886	SG-NiMo16Cr16W	2.4610	
Nickel- und Kobaltlegierungen		< 1300 N/mm2	2.4632	NiCr20Co18Ti	2.4631	
Nickel- und Kobaltlegierungen		< 1300 N/mm2	2.4634	NiCo20Cr15MoAlTi	2.4654	
Hochwarmfeste Legierungen		< 1300 N/mm2		Hardox 400	1.4939	
Nickel-Kobalt-(Chrom-)legierungen		< 1400 N/mm2	2.4806	SG-NiCr20Nb, Inconel 82	2.4851	
Reintitan		< 900 N/mm2	3.7025	Ti99,8	3.7034	
Titanlegierungen		< 700 N/mm2	3.7114	TiAl55Sn2	3.7174	
Titanlegierungen		< 1200 N/mm2	3.7164	TiAl5V4	3.7144	
H		Stahl gehärtet	< 45 HRC			
			46-55HRC			
			56-60 HRC			
			61-65 HRC			
		65-70 HRC				

Swissline

Miniaturaußenbearbeitung,
zweischneidig

miniature external machining,
two-cutting edges

Technische Hinweise

Schnittdaten

Technical instructions,
cutting data



	Werkstoffbezeichnung	Werkstoff-Nr	Werkstoffbezeichnung	Vc K10F (m/min.)	Vc P18C (m/min.)	Bearbeitung	ap (mm)	f (mm/U)
	S152-3	1.0060	S160-2	50-120	100-240	▼ ▼▼ ▼▼▼	< 4 < 2,5 < 1,5	0,1-0,25 0,02-0,15 0,005-0,08
	45S20	1.0757	46SPlb2	50-120	100-240			
	17Mn4	1.1141	C15E (CK15)	50-120	100-240			
	13Cr3 (EC60)	1.5919	15CrNi6	60-120	80-220			
	CK45	1.0535	C55	60-120	80-220			
	CK60	1.0540	C60	60-120	80-220			
	28Cr4	1.7225	42CrMo4	60-120	80-220			
	34Cr4	1.3565	48CrMo4	60-120	80-220			
	GS-20NiCrMo3 7	1.6582	GS-34 CrNiMo 6	60-120	80-220			
	34AlMo5	1.8509	41CrAlMo7	40-100	80-200			
	39CrMoV19 3	1.8550	34 CrAlNi 7	40-100	80-200			
	X192CrMo17	1.3520	100 CrMn 6 (W4)	40-100	80-200			
	55Cr3	1.7701	51CrMoV4		50-120			
	S 18-1-2-5	1.3294	PMH56-5-3-8; ASP30		50-120			
	X155CrVMo12 1	1.2316	X38CrMo16; RAMAX		40-100			
X45NiCrMo4	1.2842	90MnCrV8		40-100				
	X4CrMoS18	1.4107	GX8CrNi12	40-80	80-180	▼ ▼▼ ▼▼▼	< 4 < 2,5 < 1,5	0,1-0,2 0,02-0,12 0,005-0,08
	X105CrCoMo18 2	1.4016	XGCr17	40-80	80-180			
	X50CrMoV15	1.4106	X2CrMoSi18-2-1	40-80	80-180			
	X30Cr13	1.4104	X14CrMoS17	30-65	50-100			
	X20CrNiSi25 4	1.4462	X2CrNiMoN22-5-3 (Duplex)	30-65	50-100			
	X6CrNiMoTi17 12 2	1.4449	X3CrNiMo18-12-3	30-65	50-100			
	X10NiCrAlTi32-21	1.4825	GX25CrNiSi18-9	30-65	50-100			
	GG25			30-110	30-180			
	GG45			30-90	30-150			
	GG50			25-110	30-180			
	GG60			25-80	30-120			
	GTW45			20-40	30-90			
	GTW65			20-40	20-80			
	GT545			20-40	30-90			
	GT570			20-40	20-80			
	Al99,9Mg0,5	3.0256	E-Al H	120-500	120-600	▼ ▼▼ ▼▼▼	< 4 < 2,5 < 1,5	0,1-0,25 0,02-0,15 0,005-0,08
	AlCuMg2	3.3315	AlMg1	120-500	120-600			
	GD-AlSi9Mg	3.2134	GD-AlSi5Cu1Mg	100-400	100-450			
	G-MgAl6	3.2525	S-AlSi12	70-250	70-300			
	G-AlSi25CuNiMg		G-AlSi21CuNiMg	60-140	60-150			
	SF-Cu	2.1522	CuSi2Mn	60-140	60-150			
	CuZn30	2.0321	CuZn37	100-160	100-180			
	CuSi3Mn		Ampco 8-16	90-160	90-180			
			Ampco 18-26	80-160	80-180			
			Ampco M-4	80-160	80-180			
	CuZn39Pb2 (Ms58)	2.0410	CuZn44Pb2	120-200	120-220			
	CuCrZr	2.1080	CuSn6Zn6	70-140	70-150			
	Makrolon, Novodur		Acrylglass, Polystyrol	80-160	80-180			
	Pertinax		Resopal	80-160	80-180			
	CFK (Kohlefaserverstärkt)		AFK (Amidfaserverstärkt)		80-180			
	MgAl6Zn1	3.5812	MgAl8Zn1		80-180	▼ ▼▼ ▼▼▼	< 4 < 2,5 < 1,5	0,1-0,25 0,02-0,08 0,005-0,06
	R8650		Technograph15		80-180			
	W-Cu80/20		W93NiFe (DENAL)		80-180			
	TZC, TZM		MHC, ODS		80-180			
	RNi8	1.3926	RNi12		30-80			
	Ni54	1.3921	Ni49		18-75			
	NiCu 30 Fe		Monel 400		18-75			
	NiMo16Cr16Ti		Hastelloy C-276		18-40			
	NiCr20TiAl		Nimonic 80		18-40			
	NiCr19Co14Mo4Ti		Waspaloy		18-40			
	X12CrNiMo12	1.4980	XGNiCrTiMoV25-15-2		15-30			
	NiCr23Fe, Inconel 601	2.4667	SG-NiCr19NbMoTi		15-30			
	Ti99,5	3.7064	Ti99,5		15-30			
	TiAl6V5Sn2	3.7124	TiCu2		100-150			
	TiAl6Sn2Zr4Mo2	3.7154	TiAl6Zr5		100-150			