


BUSSOLE DI FORATURA DIN 179 CORTE E LUNGHE



Materiale: ACCIAIO DA CEMENTAZIONE E TEMPRA.
Trattamento termico: cementazione e tempra.
Finitura: rettifica sui diametri
Tolleranza: F7 per $\varnothing d_1$ n 6 per $\varnothing d_2$
Durezza: HRc 60 + 62

BUSSOLE DI FORATURA DIN 172 CORTE E LUNGHE



Materiale: ACCIAIO DA CEMENTAZIONE E TEMPRA.
Trattamento termico: cementazione e tempra.
Finitura: rettifica sui diametri
Tolleranza: F7 per $\varnothing d_1$ n 6 per $\varnothing d_2$
Durezza: HRc 60 + 62

| D ₁ | D ₂ | 179 CORTO | 179 LUNGO |
|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | lunghezza | lunghezza |
| 2-2,6 | 5 | 6 | 9 |
| 2,7-3,3 | 6 | 8 | 12 |
| 3,3-4,0 | 7 | 8 | 12 |
| 4,1-5,0 | 8 | 8 | 12 |
| 5,1-6,0 | 10 | 10 | 16 |
| 6,1-8,0 | 12 | 10 | 16 |
| 8,1-10 | 15 | 12 | 20 |
| 10,1-12 | 18 | 12 | 20 |
| 12,1-15 | 22 | 16 | 28 |
| 15,25-18 | 26 | 16 | 28 |
| 18,25-22 | 30 | 20 | 36 |
| 22,25-26 | 35 | 20 | 36 |
| 26,25-30 | 42 | 20 | 36 |
| 26,25-30* | 42 | 25 | 45 |
| 30,25-35 | 48 | 25 | 45 |
| 35,5-42 | 55 | 25 | 45 |
| 35,5-42* | 55 | 30 | 56 |
| 42,5-48 | 62 | 30 | 56 |
| 48,5-55 | 70 | 30 | 56 |
| 56-62 | 78 | 35 | 72 |

| D ₁ | D ₂ | D ₃ | 172 CORTO | 172 LUNGO | | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----|--------|
| | | | L ₁ | L ₂ | | |
| | | | L ₁ | L ₂ | | |
| 2-2,6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 |
| 2,7-3,3 | 6 | 9 | 8 | 5,5 | 12 | 9,5 |
| 3,4-4,0 | 7 | 10 | 8 | 5,5 | 12 | 9,5 |
| 4,1-5,0 | 8 | 11 | 8 | 5,5 | 12 | 9,5 |
| 5,1-6,0 | 10 | 13 | 10 | 7 | 16 | 13 |
| 6,1-8,0 | 12 | 15 | 10 | 7 | 16 | 13 |
| 8,1-10 | 15 | 18 | 12 | 9/8* | 20 | 17/16* |
| 10,1-12 | 18 | 22 | 12 | 8 | 20 | 16 |
| 12,1-15 | 22 | 26 | 16 | 12 | 28 | 24 |
| 15,25-18 | 26 | 30 | 16 | 12 | 28 | 24 |
| 18,25-22 | 30 | 34 | 20 | 15 | 36 | 31 |
| 22,25-26 | 35 | 39 | 20 | 15 | 36 | 31 |
| 26,25-30 | 42 | 46 | 20 | 15 | 36 | 31 |
| 26,25-30* | 42 | 46 | 25 | 20 | 45 | 40 |
| 30,25-35 | 48 | 52 | 25 | 20 | 45 | 40 |
| 35,5-42 | 55 | 59 | 25 | 20 | 45 | 40 |
| 35,5-42* | 55 | 59 | 30 | 25 | 56 | 51 |
| 42,5-48 | 62 | 66 | 30 | 24 | 56 | 50 |
| 48,5-55 | 70 | 74 | 30 | 24 | 56 | 50 |
| 56-62 | 78 | 82 | 35 | 29 | 72 | 66 |